



Soldaduras Zelecta S.A. de C.V.

Ave. Guerrero 2023 Nte. Col. Centrika 1 Sector 1a Etapa Monterrey N.L. México C.P. 64520

Soldadura Zelecta 940

Aplicaciones: Aleación de elevada tenacidad, resiste temperaturas hasta 550 °C. para revestimientos expuestos a impacto, roce o presión muy recomendable para reconstruir dados y matrices, así como rodillos de laminación, cuchillos de corte en caliente, etc.

Características: Fácil depósito en posición horizontal y ligeramente ascendente, su escoria se quita fácilmente sus depósitos son maquinables y endurecen al trabajo a 50 Rc.

Procedimiento: Precaliente la pieza de 230 – 280 °C., deposite con la pieza en posición horizontal, enfríe lentamente. El depósito es maquinable con pastillas de carburo de tungsteno.

Presentaciones disponibles:

- Electrodo

Datos técnicos:

- Resistencia a la Temperatura – Hasta 550 °C
- Dureza – Aproximadamente 40 Rc
- Tipo de Corriente - CA ó CD Electrodo Positivo (Polaridad Inversa)

Diámetros disponibles:

Presentaciones	Rangos de amperajes*	Código
ELECTRODO REVESTIDO (STICK)		
5/32" (4.0 mm)	80-110 amperes	10-195-E940-040
3/16" (4.8 mm)	30-170 amperes	10-195-E940-048

*el amperaje puede variar dependiendo del espesor de la base a soldar y diámetro de la varilla.

Más Información: ventas@soldaduraszelecta.com / www.soldaduraszelecta.com

Tel. 01 (81) 8375-2375Tienda en Línea www.zelecta.mx