



# Soldaduras Zelecta S.A. de C.V.

Ave. Guerrero 2023 Nte. Col. Centrika 1 Sector 1a Etapa Monterrey N.L. México C.P. 64520

## Soldadura de aluminio 5356

**Aplicaciones:** Varilla de aluminio anodizable con 5.5% de aluminio relleno de magnesio. Gran resistencia a la corrosión en piezas expuestas al agua salada. Para aleaciones Tipo: 5050, 5052, 5083, 5356, 5654, & 5456.

**Características:** Reparación de piezas extruidas o fundidas de aleaciones al magnesio, como tuberías, tanques, cabezas y cubiertas de motor, válvulas, tanques etc.

**Procedimiento:** Haga limpieza general en la pieza a soldar, limpie perfectamente con cepillo de alambre al terminar de soldar, utilice argón puro o mezcla.

### Presentaciones disponibles:

- Tig
- Mig

### Datos técnicos:

- Punto de fusión : 576°C a 582°C
- Tipo de Corriente : C.A y HF

### Diámetros disponibles:

Presentaciones	Rangos de amperajes*	Código
<b>VARILLA DE APORTE (TIG)</b>		
1/16" x 36"	N/D	10-195-T5356-016
3/32" x 36"		10-195-T5356-024
1/8" x 36"		10-175-T5356-032
<b>MICROALAMBRE (MIG)</b>		
.035"	N/D	10-195-M5356
3/64"		

\*el amperaje puede variar dependiendo del espesor de la base a soldar y diámetro de la varilla.

Más Información: [ventas@soldaduraszelecta.com](mailto:ventas@soldaduraszelecta.com) / [www.soldaduraszelecta.com](http://www.soldaduraszelecta.com)  
Tel. 01 (81) 8375-2375Tienda en Línea [www.zelecta.mx](http://www.zelecta.mx)