

Soldadura M991LF

Descripción:

Soldadura estaño – antimonio para aplicaciones donde la temperatura moderadamente elevada en un factor. Con mayor conductividad eléctrica y alta fluidez, uso recomendado para instalaciones sin plomo o conexiones herméticas de diámetros pequeñas. No se recomienda para uso en conexiones de latón o de climatización.

Características:

Soldadura 95% estaño 5% antimonio

Código: 10-195-M991LF-032

Fundición	Densidad	Conductividad eléctrica	Conductividad térmica	Resistencia a tensión	Alargamiento
234°C	7.25	0.0000145	.28	5900	38%
Sólido	g/cm3	Ohm-cm	@ 85°C (W/cm - °C)	PSI	Fractura tras

