



SOLDADURAS ZELECTA S.A. DE C.V.

Av. Vicente Guerrero 2023 Nte. Centrika
Monterrey N.L. Tel. 01 81 8375-2375

Soldadura de plata al 0% Harris

Características:

Soldadura con bajo contenido de plata, ideal para soldar piezas de cobre a cobre o latón. Uso en piezas que no tengan mucho juego entre ellas y conjuntos que no estén sujetos a vibraciones o movimientos excesivos.

Datos técnicos:

Composición Química	Sólido	Líquido	Clasificación de fluidez	Separación recomendada entre juntas	AWS
Cu -92,75%	1310°F	1475°F	5	.002" / .007"	BCuP-2
P - 7,10%	710°C	802°C			
Ag --%					
Otros 0,15%					

*Solicite certificado a nuestro asesor de venta

Presentaciones:

N° de Parte	Tamaño
0320R	1/16" DIA X 20" - PKG 25 LB.
0320R1	1/16" DIA - TUBO 51 VARAS
0336R	1/16" DIA X 36" PKG. 25 LB.
0520R	3/32" DIA X 20" PKG 25 LB
0520R1	3/32" DIA - TUBO 24 VARAS
0536R	3/32" DIA X 36" PKG. 25 LB
0536S	3/32" SQ X 36" PKG. 25 LB.
0620F	.050" x 1/8" x 20" - PKG. 25 LB.
0620F1	.050" X 1/8" TUBO 28 VARAS
0620FMPPOP	.050" X 1/8" MINI PAK - 8 VARAS
0620R	1/8" DIA X 20" - PKG. 25 LB.
0620R1	1/8" DIA - TUBO 14 VARAS
0620S	1/8" SQ X 20" PKG. 25 LB.
0620S1	1/8" SQ . TUBO 11 VARAS
0636F	.050" X 1/8" X 36" PKG. 25 LB
0636R	1/8" DIA X 36" - PKG. 25 LB.
0636S	1/8" SQ X 36" PKG. 25 LB.
0936RK	1/4" DIA X 36" PKG. 25 LB.